# IPONE

## KATANA — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

**OFF-ROAD**

**%100 sentetik**

## Kullanım Alanı

KATANA OFF-ROAD, yüksek kaliteli polyalphaolefins (PAOs), esterler ve katkı maddelerinden üretilmiş %100 sentetik 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır.

Çok yüksek off-road performansı sunmak için tasarlanmıştır; ağır yük altında maksimum koruma ve mükemmel debriyaj kontrolü sağlar.

Cross, enduro ve enduro trail motosikletleri için idealdir; daha keskin devirlenmeyi ve akıcı, hızlı vites geçişlerini destekler.

## Performans

| Standart / onay | Değer |
|---|---|
| Standartlar | API SP / JASO MA2 |

## Özellikler

| Özellik | Yöntem | Değer |
|---|---|---|
| 20 °C'de yoğunluk | ASTM D4052 | 0,867 g/cm³ (10W-40); 0,872 g/cm³ (10W-50); 0,856 g/cm³ (10W-60) |
| 40 °C'de viskozite (10W-40) | ASTL D445 or ASTM D7279 | 86 Mm²/s |
| 40 °C'de viskozite (10W-50) | ASTL D445 or ASTM D7279 | 106 Mm²/s |
| 40 °C'de viskozite (10W-60) | ASTL D445 or ASTM D7279 | 161,8 Mm²/s |
| 100 °C'de viskozite (10W-40) | ASTL D445 or ASTM D7279 | 13,82 Mm²/s |
| 100 °C'de viskozite (10W-50) | ASTL D445 or ASTM D7279 | 18,1 Mm²/s |
| 100 °C'de viskozite (10W-60) | ASTL D445 or ASTM D7279 | 23,49 Mm²/s |
| Viskozite indeksi (10W-40) | ASTM D2270 | 169 |
| Viskozite indeksi (10W-50) | ASTM D2270 | 190 |
| Viskozite indeksi (10W-60) | ASTM D2270 | 175 |
| Akma noktası (10W-40) | ASTM D97 | -42 °C |
| Akma noktası (10W-50) | ASTM D97 | -42 °C |
| Akma noktası (10W-60) | ASTM D97 | -42 °C |
| Parlama noktası (10W-40) | ASTM D92 | 252 °C |
| Parlama noktası (10W-50) | ASTM D92 | 224 °C |
| Parlama noktası (10W-60) | ASTM D92 | 264 °C |
| TBN (10W-40) | ASTM D2896 | 7,4 mg KOH/g |
| TBN (10W-50) | ASTM D2896 | 7,4 mg KOH/g |
| TBN (10W-60) | ASTM D2896 | 7,4 mg KOH/g |

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790452153-fichetech-katana_offroad_en.pdf