IPONE

SHOGUN — Teknik Bilgi Formu

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !
tarafından Türkçe hazırlanmıştır

%100 sentetik

Kullanım Alanı

SHOGUN, yüksek kaliteli poli-alfa-olefinler (PAO'lar), esterler ve katkı maddelerinden oluşan %100 sentetik 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır. Piyasadaki en iyi ürünlerden biri olarak öne çıkar; en zorlu çalışma koşullarında olağanüstü verimlilik ve maksimum motor koruması sağlar. Yarış motosikletleri için idealdir; pistte ve yolda en iyi performansı arayan talepkâr sürücülere yöneliktir.

Performans

Standart / onay	Değer
Standartlar	API SP / JASO MA2

- **Standartlar:** API SP / JASO MA2.

Özellikler

Özellik	Yöntem	Değer
Yoğunluk 20 °C'de	ASTM D4052	0,842 g/cm³
40 °C'de viskozite (0W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	55,1 mm²/s
40 °C'de viskozite (5W-40)	ASTL D445 veya ASTM D7279	78,5 mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	41,6 mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 veya ASTM D7279	85,5 mm²/s
40 °C'de viskozite (10W-50)	ASTL D445 veya ASTM D7279	116,9 mm²/s
40 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 veya ASTM D7279	122,3 mm²/s
100 °C'de viskozite (0W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	10,15 mm²/s
100 °C'de viskozite (5W-40)	ASTL D445 veya ASTM D7279	13 mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-30)	ASTL D445 veya ASTM D7279	11,1 mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-40)	ASTL D445 veya ASTM D7279	13,48 mm²/s
100 °C'de viskozite (10W-50)	ASTL D445 veya ASTM D7279	17,6 mm²/s
100 °C'de viskozite (15W-50)	ASTL D445 veya ASTM D7279	18 mm²/s
Viskozite indeksi (0W-30)	ASTM D2270	175
Viskozite indeksi (5W-40)	ASTM D2270	167
Viskozite indeksi (10W-30)	ASTM D2270	159
Viskozite indeksi (10W-40)	ASTM D2270	160
Viskozite indeksi (10W-50)	ASTM D2270	167
Viskozite indeksi (15W-50)	ASTM D2270	164
Akma noktası (0W-30)	ASTM D97	-57 °C
Akma noktası (5W-40)	ASTM D97	-60 °C
Akma noktası (10W-30)	ASTM D97	-39 °C
Akma noktası (10W-40)	ASTM D97	-39 °C
Akma noktası (10W-50)	ASTM D97	-39 °C
Akma noktası (15W-50)	ASTM D97	-39 °C
Parlama noktası (0W-30)	ASTM D92	232 °C

Parlama noktası (5W-40)	ASTM D92	250 °C
Parlama noktası (10W-30)	ASTM D92	254 °C
Parlama noktası (10W-40)	ASTM D92	260 °C
Parlama noktası (10W-50)	ASTM D92	256 °C
Parlama noktası (15W-50)	ASTM D92	254 °C
TBN (0W-30)	ASTM D2896	7,08 mg KOH/g
TBN (5W-40)	ASTM D2896	7,08 mg KOH/g
TBN (10W-30)	ASTM D2896	7,1 mg KOH/g
TBN (10W-40)	ASTM D2896	7,08 mg KOH/g
TBN (10W-50)	ASTM D2896	7,08 mg KOH/g
TBN (15W-50)	ASTM D2896	7,1 mg KOH/g

Değerler üreticinin (IPONE) teknik bilgi formundandır; üretici ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Orijinal form: https://www.datocms-assets.com/223720/1790453372-fichetech-shogun_en_2.pdf

Motosiklet Online
Tarzını Seç, Yolunu Keşfet !